

ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО
по работе с огнебиозащитным составом
«АВАНГАРД АУРУМ-С»
ТУ 2149-002-88817714-2009
для деревянных конструкций

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОСТАВА:

Наименование компонента	Норма	Фактическое количество
Аммонийные соли	Не менее 85%	87%
Биоцид	Не менее 2%	2,4%
ПАВы	Не менее 0,5%	0,6%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав «Авангард Аурум-С» служит для придания древесине огнезащитных свойств и предохранения древесины от поражения бактериями, грибами и насекомыми.

Насыпная плотность сухого состава – 1,25 кг/куб. м., плотность готового раствора – 1,14 кг/куб. м. рН готового раствора – 3 ед.

Древесина, обработанная огнебиозащитным составом «Авангард Аурум-С» сохраняет защитные свойства 6 и более лет в зависимости от условий эксплуатации.

«Авангард Аурум-С» совместим со всеми ранее нанесенными кислыми и аммонийными составами. Несовместим со щелочными.

Гарантийный срок хранения состава в неповрежденной заводской упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Период проверки состояния огнезащитной эффективности не позднее, чем через 2 года после нанесения состава.

Дальнейшие проверки не реже 1 раза в 10 лет, согласно ГОСТ 31937-2011 п 4.3.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 1 кг порошка «Авангард Аурум-С» в 2 кг (литрах) воды. Перемешать раствор в течение 3-5 минут до полного растворения порошка. Для более эффективного растворения порошка рекомендуется использовать теплую воду (+40°C).

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА:

Способы нанесения:

- Кисть
- Валик
- Пульверизатор

Температура рабочего раствора должна составлять от +5°C до +35°C.

При работе с рабочим раствором «Авангард Аурум-С» нельзя использовать тару и оборудование из цветных металлов, а также оцинкованное железо.

ВНИМАНИЕ! Не допускается нанесение рабочего раствора на зараженную древесину.

РАСХОД СОСТАВА:

Группа огнезащитной эффективности	Расход готового раствора, гр./кв. м	Расход сухого порошка, гр./кв. м
I	310	103
II	200	67

Внимание! Расход указан для гладкой древесины влажностью 16-23%. При нанесении на неоструганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1,5-2 раза.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе с огнебиозащитным составом «Авангард Аурум-С» следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, глаз и кожных покровов. Исключить попадание внутрь. При попадании состава на кожу – смыть мыльной водой. При попадании в глаза – промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу.

Дата выпуска _____ г.

Партия № _____

Количество _____

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ООО «Авангард»
г. Новосибирск
ул. Палласа, д. 27А