

ПАСПОРТ – РУКОВОДСТВО:
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
«Авангард»

Ингибитор коррозии «Авангард» - готовый к применению водный раствор в кислоте с добавлением модифицирующих добавок. Ингибитор коррозии представляет собой преобразователь ржавчины, который предназначается для химического удаления, внутри и снаружи изделий.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид раствора	Бесцветная или бледно желтая жидкость
Плотность, г/см ³	1,13±0,05
рН-среда, ед	1-3
Время преобразования ржавчины при 20°С, не более, мин	10
Упаковка	
Масса нетто, кг	
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не менее, месяцев	24 при температуре от +5°С до +35°С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность металлической детали должна быть очищена металлической щеткой от сильных загрязнений ржавчиной.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Ингибитор коррозии «Авангард» обильно наносится на металлическую поверхность. Через 2-10 мин в зависимости от толщины коррозии, обрабатываемую поверхность хорошо промывают водой. Если поверхность не очищена от ржавчины, операцию необходимо повторить.

Внимание: Промывка поверхности от ингибитора коррозии обязательна, во избежание остаточного осадка в виде желтого налёта, который негативно может повлиять на адгезию, при окрашивании!

Способы нанесения:

- Кисть
- Валик
- Пневматическое распыление

При пневматическом распылении рекомендуется применять сопло с дюзой не более 1,4 мм.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Расход ингибитора коррозии «Авангард» на однослойную обработку не менее 100 гр./м²

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Внимание! При выполнении работ с ингибитором коррозии «Авангард» следует использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки и перчатки. При попадании раствора на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Ингибитор коррозии «Авангард» является пожаро и взрывобезопасным, негорючим продуктом.

Материал разрешен к перевозке при плюсовой температуре всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта.

При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения ингибитора коррозии «Авангард» составляет **24 месяца** с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5°C до +35°C. По истечении гарантийного срока хранения материал без лабораторных испытаний завода изготовителя применять не рекомендуется.

МАРКИРОВКА:

Ингибитор коррозии «Авангард» маркируется этикеткой. Этикетка приклеена на тару.

Этикетка содержит информацию:

- наименование продукции;
- масса нетто (кг);
- товарный знак производителя;
- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон;
- дата изготовления, номер партии;
- предупредительная информация.

Дата выпуска _____ г.

Номер партии, количество _____

Штамп ОТК

**Изготовитель: ООО «Авангард»
г. Новосибирск, ул. Палласа, 27 А**